

2231-1201 PATİNE FERFORJE BOYASI

Reçine Yapısı

Alkid

Tanımı

Patine Ferforje Boyası, metal pigmentlerle zenginleştirilmiş, antikorozyf özelliği de olan, **dekoratif** görünümde, son kat boyadır.

Özellikleri

Boya uygulamasından önce astar uygulamasına gerek olmaması, Sağladığı korozyon direnci. Uygulandığı yüzeye dekoratif bir görüntü kazandırması.

Kullanım Alanları

Patine Ferforje Boyası, ferforje imalatında kullanılan metal yüzeyler için **özel** olarak tasarlanmış olması nedeni ile söz konusu tüm yüzeylere rahatlıkla uygulanabilir.

Uygulama

Özel Uygulama:

Patine Ferforje Boyası (2231-1201) ambalajı açıldıktan sonra tercihen matkaplı motor ile iyice karıştırılarak homojenize edilir. **Uygulama viskozitesine getirmek için tiner ilavesi yapmaya gerek yoktur.**

Notlar

Uygulama Sırasında:

Hava sıcaklığı 5°C ile 50°C arasında,
Uygulanacak zeminin sıcaklığı 10°C ile 30°C arasında,
Relatif Nem < 85 % olmalıdır.

Önemli Hatırlatmalar:

Herhangi bir sağlık problemi ya da yangın tehlikesine yol açmamak amacıyla kapalı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli havalandırma sağlanmalıdır.

İş bitiminde, uygulama esnasında kullanılan tüm boya ekipmanları 2151-1401 Ferforje Tiner ile iyice temizlenmelidir.

Tatbikattan sonra yüzey, en az 24 saat su ile temas ettirilmemelidir. Kürlenmenin tam olarak sağlanması için boyalı yüzey kullanılmadan önce 24 saat beklenilmelidir.

Teknik Bilgi

Patine Ferforje Boyası

Ürün Kodu

2231-1201

Renk

Altın Yıldız, Bakır Yıldız, Gümüş Yıldız, Eskitme Yeşil, Gece Mavisi, Erguvan

Parlaklık

Yarı Mat

Yoğunluk

0,95 ± 0,05 g/ml

Katı Madde, %

Ağırlıkça

40 ± 3

Hacimce

35 ± 4



Kuruma Süreleri

Toz Kuruma	8 – 12 dakika / 20°C
Dokunma Kuruma	30 – 40 dakika / 20°C
Montaj Kuruma	1 – 1,5 saat / 20°C
Tam Kuruma	24 Saat

Boyanabilen Alan

9 m² / lt (40 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde)

Ambalaj Ömrü

Açılmamış ambalajında en az 1 yıl. (oda sıcaklığında)

Alevlenme Noktası

< 35 °C

Sağlık ve Güvenlik Esasları

Patine Ferforje Boyası uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Sembol

Xn, F

Tehlike Uyarıları R

11 - 20 / 21 / 22

Güvenlik Uyarıları S

16 - 20 / 21 -24 / 25 - 38

Genel Uyarılar

Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte kullanınız ve solumayınız.

Yukarıda yer alan ürün özellikleri son teknoloji standartlarına ve laboratuvar test sonuçlarına göre düzenlenmiş olup, tavsiye esaslıdır. Ürün kullanımında tarif edilen şartlar, hakim olan yerel durum ve kullanılacak diğer malzemeler mutlaka göz önüne alınmalıdır.

En iyi sonucu almak için uygun cihazlar ve uygulama özellikleri dikkate alınmalıdır.

Bu belgedeki bilgiler, bir sonraki baskıya kadar geçerlidir. Bilgilerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.

Belgedeki değişiklikler (güncel hali) www.omegaboya.com adresinde yayınlanacaktır.